



TS 213 EN 13748-1 ve TS 213 EN 13748-2

ÇİMMOZA TERRAZZO YER DÖŞEMESİ ÜRÜNLERİ TEKNİK DEĞERLERİ

ÖZELLİKLER	EN 13748-1	EN 13748-2	ÇİMMOZA
KIRILMA DAYANIMI (Bireysel)	min. 4 Mpa	min. 4 Mpa	9-11 Mpa
KIRILMA DAYANIMI (Ortalama)	min. 5 Mpa	min. 5 Mpa	8-10 Mpa
AŞINMAYA DAYANIKLILIK (Bireysel)	Max. 30 cm ³ / 50 cm ²	Max. <20 cm ³ / 50 cm ²	12-18 cm ³ / cm ²
SU EMME ORANI (Bütünüyle)	Max. % 8	≤ % 6	% 5 - % 6
SU EMME ORANI (Yüzeysel)	Max.0,4 g/cm ²	Max.0,4 g/cm ²	0,15 g- 0,18 g/cm ²

NOT :Yukarıda belirtilen teknik değerler tercih edilen üründe kullanılan hammadde özelliklerine göre farklılık gösterebilir.